



Technický list č.: TL 5-599-2021

Vydání č.: 1

Účinnost: 12.08.2021

Neautorizovaný tisk

## Heterogenní PVC podlahová krytina SILVERO-top

### POPIS

Plovoucí heterogenní PVC podlahová krytina SILVERO-top s PUR ochrannou vrstvou podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041. Jedná se o celoplastovou podlahovou krytinu složenou z několika vrstev se zámkovým systémem. Jednotlivé vrstvy tvoří dekorační fólie, elastická podložka, vodotěsný základní nosič a vodotěsné podloží.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Celková tloušťka	ČSN EN ISO 24337	mm	5,9 (-0,50, +0)
Tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN EN ISO 24340	mm	0,40
Rozměr dlaždice	ČSN EN ISO 24337	mm	1235 x 230
Klasifikace/úroveň použití	ČSN EN 16511	třída	23, 33
Celková plošná hmotnost*	ČSN EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	5400
Pravouhlost	ČSN EN ISO 24337	mm	≤ 0,20
Přímost	ČSN EN ISO 24337	mm/m	≤ 0,30
Odolnost proti opotřebení IP metoda A	ČSN EN 13329, příloha E	-	vyhovuje
Vliv kolečkové židle	ČSN EN 425	-	vyhovuje
Trvalá deformace	ČSN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Pevnost spojení - dlouhá strana	ISO 24334	kN/m	≥ 1,0
Pevnost spojení - krátká strana			≥ 3,5
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN ISO 105-B02, metoda 3	stupeň	min. 6
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída	B <sub>n</sub> -s1
Emise formaldehydu	ČSN EN 717-1	třída	E1
Odolnost proti skluzu	ČSN EN 13893	třída	DS
Tepelná vodivost*	ČSN EN ISO 10456	W/m.K	0,25
Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	-	vyhovuje
Protiskluznost	DIN 51130	skupina	R11
Kročejeová neprůzvučnost	ČSN EN ISO 717-2	dB	18

\*informativní hodnota

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST**

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Vliv na životní prostředí	ČSN ISO 14025	-	Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846 metoda C	-	vyhovuje
Antibakteriální ochrana PUR	ČSN ISO 22196	-	$R \geq 3$
VOC	ISO 16000-9	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 10$ (po 28 dnech)

**BALENÍ**

Rozměr [mm]	Množství v kartonu		Množství na paletě	
	[ks]	[m <sup>2</sup> ]	[kartony]	[m <sup>2</sup> ]
1235 x 230 (tl. 5,9)	6	1,704	60	102,24

**INSTALACE PODLAHOVÉ KRYTINY**

- Podrobný postup aplikace plovoucí heterogenní PVC podlahové krytiny je uveden v Kladečském předpisu WELL-click a SILVERO-top PN 5414/2010, dostupném na webových stránkách výrobce [www.fatrafloor.cz](http://www.fatrafloor.cz).

**POKYNY, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA**

- Podlahovou krytinu skladujte při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorech min. 1 m od zdroje tepla, chraňte před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.
- Podlahové krytiny jsou určeny do interiéru. Podmínky provozu podlahoviny: teplota vzduchu +10 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu (50 ± 10) %.
- Na instalované podlahové krytině zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami z materiálů o tvrdosti vyšší než povrch podlahové krytiny.
- Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.
- Nábytkové nožky opatřete vhodnými ochrannými prostředky např. kluzáky z měkkého plastu, textilními podložkami, u kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“.
- Pokud dojde k poškrábání povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nábytku, u kterého nebudou chráněny kontaktní plochy s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, nelze na toto poškrábání uplatňovat reklamaci.
- Informace o údržbě, ošetřování a čištění podlahové krytiny jsou uvedeny v Kladečském předpisu WELL-click a SILVERO-top PN 5414/2010, dostupném na webových stránkách výrobce [www.fatrafloor.cz](http://www.fatrafloor.cz).

**ZÁRUKY**

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky na 10 let jsou uvedeny na webových stránkách [www.fatra.cz](http://www.fatra.cz).

*Konec dokumentu*